Bisco

CE 0459

CORE-FLO™ DC *Dual-Cured*

Flowable Core Build-Up Composite

Instructions for Use

NO

IN-176R4
Rev. 4/16

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

CORE-FLO™* DC

Dobbelherdet flytbar konusoppbyggingskompositt

GENERELL INFORMASJON

CORE-FLO DC er et flytbart dobbelherdet, fluoridholdig, røntgentett konusoppbyggingskompositt. **CORE-FLO DC** er spesielt utformet for å sementere innlegg og bygge opp konusstrukturen i en enkel påføring. **CORE-FLO DC** er også et ideelt erstatningsmateriale for dentin. **CORE-FLO DC** leveres i en automix dobbelsprøyte og blir plassert med DUAL-SYRINGE DISPENSER*. **CORE-FLO DC** er beregnet til å brukes sammen med et bindemiddel som er forenlig med dobbeltherdede materialer, for eksempel BISCO-bindemidler.

Bruksindikasjoner:

Prinsipielt brukes **CORE-FLO DC** som:

1. Konusoppbyggende materiale
2. Sementering av plugger og strukturer
3. Erstatningsmateriale for dentin

Advarsler:

- Kontaminasjon fra spytt, blod eller vann bør unngås under disse prosedyrene. Når dentale adhesiver benyttes, vil kontaminasjon nedsette dentinbondingen og kan resultere i redusert levetid for restaureringen.
- Det anbefales en kofferdam for alle indikasjoner hvor kontaminasjon er mulig.

Advarsler:

- Krysskontaminasjon: Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kasser brukte eller kontaminert tilbehør. Skal ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.

Forholdsregler:

- Unngå hud kontakt; Ikke herdet metylmetakrylat kan forårsake allergi hos sensible personer. I tilfelle kontakt, vask huden med såpe og vann.
- For å unngå polymerisering eller tilstopping, skal dobbelsprøytens blandespiss etterlates på plass inntil neste applisering. Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttende dekke under behandlingen for å unngå kontaminasjon av sprøytene. Hvis brukt intraoralt, skal blandespissen tørkes av med desinfiseringsmiddel før den oppbevares.
- Se produsentens instruksjoner. I motsetning til bindemiddelet Bisco, vil ikke alle total-etch- eller self-etch-systemer binde seg til selvherdede eller dobbeltherdede materialer.
- Isoler konusoppbyggingen for å ta avtrykk eller for å sette sammen midlertidige kroner/broer, for å hindre enhver sammenklebing med de andre materialene (fukt den grundig, da dette kan være tilstrekkelig).
- Se avsnittet DUAL-SPRØYTEDISPENSERENS INSTRUKSJONER FOR BRUK for riktig håndtering av dispenseren.
- Ved oppbevaring i kjøleskap må **CORE-FLO DC** oppnå romtemperatur før bruk.
- HMS-Datablad er tilgjengelig påforespørsel
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com

TEKNISKE OPPLYSNINGER

Ved romtemperatur (20°C/68°F-25°C/77°F):
Arbeidstid: Minst 2 minutter
Stivningstid: Maks 7 minutter
Arbeidstid og stivningstid kan variere avhengig av oppbevaringsforhold, temperatur, fuktighet, osv.

BRUKSANVISNING

DUAL-SPRØYTE BRUKSANVISNING

Legge dobbelsprøyten inn i DUAL-SYRINGE DISPENSER

(1) Plasser DUAL-SYRINGE DISPENSER stempel for å ta imot en dobbelsprøytebeholder ved å skyve opp på utløserspaken plassert på baksiden av DUAL-SYRINGE DISPENSER. Mens stempelutløseren skyves opp, kan stempelet gli frem og tilbake fritt. Trekk stempelet helt tilbake.

(2) Dobbelsprøytepatronen passer kun inn i DUAL-SYRINGE DISPENSER på én måte. Sett fra siden, skal patronen stemme med sporet på forsiden av DUAL-SYRINGE DISPENSER. Skyv patronen inn i DUAL-SYRINGE DISPENSER til du hører et klikk. Klikket sikrer at patronen er helt på plass og låst.

Fjern dobbelsprøytepatronens hette og sett på blandespissen

(1) For å fjerne patronens hette, vri den 90 grader mot klokken og trekk den av.

(2) Før du plasserer blandespissen på dobbelsprøytepatronen, påfør et forsiktig jevnt trykk på håndtaket på DUAL-SYRINGE DISPENSER til en liten mengde materiale strømmer fra begge løpene til dobbelsprøytepatronen og tørk av en blandeflate. Dette er for å sikre en homogen blanding av materialet.

(3) Velg enten rotfyllingsspissen eller intraoral spiss og fest den til blandespissen.

(4) Rett opp den lille v-formede tappen på bunnen av blandespissen med det v-formede hakket på dobbelsprøyten. Skyv blandespissen på dobbelsprøyten og vri løpet 90 grader med klokken.

(5) Tilsett den ønskede mengde av materialet ved hjelp av et forsiktig og jevnt trykk. (Se seksjonen “TEKNISKE OPPLYSNINGER” om arbeids- og herdingstider.)

Fjerning

(1) For å fjerne dobbelsprøyten fra dispenseren, skyv stempelutløserspaken opp og trekk stempelet helt tilbake. Skyv dobbelsprøyten ut av dispenseren. Det skal gli fritt, hvis ikke løft utløserspaken igjen, trekk tilbake stempelet og sørg for at det er helt tilbaketrukket.

1. KONUSOPPBYGGING VED BRUK AV CORE-FLO DC

(1) Isoler tannen med en kofferdam.
(2) Påfør et bindemiddel i henhold til produsentens instruksjoner. Et hvilket som helst BISCO-bindemiddel er å anbefale.
(3) Følg DOBBELSPRØYTE BRUKSANVISNING for kobling av dobbelsprøyte til **CORE-FLO DC**.
(4) a. Hvis et matrise bånd blir brukt: Plasser matrise båndet rundt den preparerte tannen. Legg enden av den intraorale spissen direkte på preparasjonen og dispenser **CORE-FLO DC**. Lysherd i 40 sekunder.
b. Hvis en konusform blir brukt: Plasser blandespissen direkte inn i konusformen og dispenser **CORE-FLO DC**. Plasser den klargjorte konusformen på den ferdig preparerte tannen og hold på plass, lysherd i 40 sekunder.
(5) Forbered og avslutt på vanlig måte ved hjelp av diamant- og karbid-burs.

2. INNLEGG SEMENTERING OG KONUSOPPBYGGING MED CORE-FLO DC

(1) Isoler og forbered tannen etter produsentenes instrukser for innleggsbehandling.
(2) Påfør et bindemiddel i henhold til produsentens instruksjoner. Et hvilket som helst BISCO-bindemiddel er å anbefale. Før lysherding starter, tørk med papirspisser inntil de ikke lenger blir våt/fuktig ved kontakt. Luft tørk bindemiddelet forsiktig, for å fordampe løsningsmiddelet.
MERK: Trinnet med papirspissene er viktig for fjerning av all bindemiddelansamling slik at det ikke finnes hindringer for fullstendig festing av posten.
(3) Pensle overflaten av innlegget og påfør et bindemiddel i henhold til produsentens instruksjoner. Dette vil øke fukteevne på innlegget.
(4) Følg DOBBELSPRØYTE BRUKSANVISNING for kobling av dobbelsprøyte for plassering av **CORE-FLO DC**.
(5) Med blandingsspissen for rotfyllingen, injiser **CORE-FLO DC** i kanalen. Begynn i den apikale enden av kanalen og trekk spissen langsomt ut mens spissen holdes i sementen, slik at dannelse av hulrom minimeres.
(6) Pensle apikalenden på innlegget med **CORE-FLO DC**. Sett innlegget varsomt inn i kanalen og opprettholdet kraftig trykk i 20 til 30 sekunder når innlegget er på plass.
(7) Fortsett å fylle **CORE-FLO DC** rundt innlegget og bygg opp konusen til ønsket høyde og form.
(8) Fjern overflødig materiale og lysherd i 40 sekunder ved å plassere lysspissen så nært innlegg og konus som mulig.
(9) Forbered og avslutt på vanlig måte ved hjelp av diamant- og karbid-burs.

3. ERSTATNINGSMATERIALE FOR DENTIN

(1) Isoler tannen og utfør konservativ kavitetspreparering. Skyll og tørk.
(2) Påfør et bindemiddel i henhold til produsentens instruksjoner. Et hvilket som helst BISCO-bindemiddel er å anbefale.
(3) Følg DOBBELSPRØYTE BRUKSANVISNING for klargjøring av dobbelsprøyte for plassering av **CORE-FLO DC**.
(4) Fyll **CORE-FLO DC** kun opptil dentin-emalje-koblingsnivået.
(5) Lysherd **CORE-FLO DC** i 10 sekunder. Fortsett å pakke det lysherdete kompositttmaterialet godt, og bygg opp kavitetspreparеringen inkrementelt til den er fylt. Lysherd i henhold til produsentens instruksjoner.
(6) Sjekk okklusjonen og fortsette med etterbehandling og poleringsprosedyrer.

HYGIENE: For å forhindre polymerisering, la alltid blandespissen være på til neste applisering/bruk. Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten. Ved bruk intraoralt, må blandespissen tørkes av med egnet desinfeksjonsmiddel før lagring.

DESINFEKSJON OG STERILISERING: Desinfeksjonsmetode: Rengjør dispenseren med en etanolløsning eller et impregnert dentaltørkle. Steriliseringsmetode: Dispenseren kan steriliseres i en autoklav ved en temperatur som ikke overskrider 132 °C for å hindre forvrengning av dispenserens (syntetisk resin) materiale. For informasjon, ta kontakt med autoklavens produsent. Ikke bruk dispenseren før den er helt avkjølt.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering.

OPPBEVARING: Oppbevar kittet ved romtemperatur (20°C/68°F-25°C/77°F). Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke utløpsdatoer.

GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvar for å erstatte produkt som det kan bevises at er mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte, som har oppstått som følge av å bruke eller manglende evne til å bruke produktet som beskrevet. Før bruk er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

* CORE-FLO er et varemerke tilhørende BISCO, Inc.
Dual-Syringe Dispenser distribueres av Bisco, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
847-534-6000
www.bisco.com

EC REP BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92