BISCO

CE 0459*

CHOICE™ 2 Light-Cured Veneer Cement

Instructions for Use

PT

IN-149R13
Rev. 8/19

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

* The CHOICE 2 Kits containing etchant w/BAC are not CE marked.

CHOICE™* 2
Cimento para Facetas
INFORMAÇÕES GERAIS

CHOICE 2 L/C é um cimento fotopolimerizável de alta força de compressão e de cor estável (ΔE<1.2s) exclusivamente formulado para a cimentação de Facetas em Porcelana, Dissilicato de Lítio e Compósitos Indiretos.
CHOICE 2 TRY-IN PASTE estão disponíveis individualmente e podem ser utilizadas para visualizar e pré-determinar a estética da cimentação final.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
- Cimentação de Facetas em Porcelana, Dissilicato de Lítio ou Compósito.

Contra-indicações:
- Não utilize ALL-BOND UNIVERSAL® em pacientes com antecedentes de reações alérgicas graves a resinas de metacrilato.

Advertências:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3® e BIS-SILANE™* são altamente inflamáveis.
- O ácido hidrofluoridrico é um químico muito potente e agressivo. Não utilize este produto enquanto não ler e compreender na íntegra as instruções do PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF)*.
- Evite salpicos para os olhos. Se qualquer produto entrar em contacto com os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um Médico.
- O ácido fosfórico do acondicionador ácido é um irritante ocular e cutâneo grave. Podem verificar-se lesões se o acondicionador ácido permanecer em contacto com a pele ou mucosas durante um período de tempo prolongado. Se for acidentalmente salpicado para os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um Médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxague imediatamente com bastante água e por vários minutos.
- Durante a utilização de adesivos dentários, a contaminação por saliva comprometerá a adesão à dentina e pode resultar numa redução da longevidade da restauração. Recomenda-se a utilização de um dique de borracha para todas as restaurações diretas e outras indicações onde a contaminação possa ser possível.

Cuidados:
Contaminação cruzada:
- O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine as pontas gastas ou contaminadas. Não limpe, desinfete nem reutilize.
- Recomenda-se a utilização de proteção higiénica disponível, para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento. Se a seringa ficar contaminada, deite fora. Não limpe nem desinfete.

Precauções:
- Utilize ALL-BOND UNIVERSAL ou ALL-BOND 3 imediatamente após ser colocado no godet de mistura. A exposição prolongada ao ar e à luz pode causar a evaporação do solvente e o espessamento do adesivo.
- Evite o contacto com a pele, resinas não polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com sabão e água.
- Não utilize Peróxido de Hidrogénio, EDTA ou materiais que contenham eugenol antes do procedimento de adesão, uma vez que estes materiais podem inibir a adesão.
- Dado que as cerâmicas e porcelanas variam muito, é importante consultar o fabricante de cerâmica/porcelana ou o seu laboratório para obter instruções sobre o tratamento apropriado da superfície e design de preparação apropriado antes de utilizar **CHOICE 2**.
- A guia de luz do fotopolimerizador deve ser mantida o mais próximo e vertical possível da superfície da resina. Caso pretenda realizar a fotopolimerização de uma superfície de resina de grandes dimensões, é aconselhável dividir a área em diversas secções e fotopolimerizar cada secção em separado.
- Se tiverem sido utilizados materiais contendo ZOE na estrutura do dente no espaço das últimas 2 a 3 semanas, limpe adequadamente a superfície do dente com um abrasivo antes de utilizar o adesivo.
- Uma secagem inadequada do adesivo com a seringa de ar não evaporará completamente o dissolvente e pode provocar uma reduzida força de adesão e sensibilidade pós-operatória.
- Mantenha Uni-Etch®* afastado da luz solar direta.
- Uma baixa intensidade da luz de fotopolimerização causará uma má adesão.
- Uma acumulação excessiva de adesivo pode interferir no assentar da restauração definitiva.
- Consulte os rótulos individuais de cada componente para obter os prazos de validade específicos.
- Ficha de Dados de Segurança disponível mediante solicitação.
- Ficha de Dados de Segurança disponível em www.bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ADESÃO DE FACETAS
PREPARAÇÃO DA RESTAURAÇÃO E PROVA:
A. FACETAS EM DISSILICATO DE LÍTIO OU PORCELANA
1. Certifique-se de que a faceta em porcelana foi devidamente acondicionada com ácido, ou acondicione com ácido a faceta, de acordo com as instruções do fabricante, utilizando ácido hidrofluoridrico (por exemplo, PORCELAIN ETCHANT a 9,5%).
2. Aplique 1-2 camadas de silano com um pincel (quando utilizar BIS-SILANE 2 - Porcelain Primer, misture as partes A e B, à razão de 1:1) no interior das facetas. Aguarde 30 segundos e seque com a seringa de ar.
   NOTA: A superfície da porcelana após aplicação do primer terá o mesmo aspeto antes e depois da silanização.
3. Limpe a preparação dentária com pasta de pedra-pomes, enxague e seque.
4. Efetue a prova das facetas revestidas com silano nos dentes, para uma adaptação adequada. Aplique a cor pretendida de **CHOICE 2** TRY-IN PASTE nas facetas e assente delicadamente sobre os dentes.
   NOTA: TRY-IN PASTE não fará presa e corresponderá à cor do cimento correspondente.

5. Após determinação da cor pretendida de **CHOICE 2**, remova as facetas e enxague o dente e a faceta com água. A faceta deve ser bem enxaguada com água (ou idealmente limpa por ultra-sons em água destilada ou etanol/álcool isopropílico durante 2-3 minutos e depois seca).

B. FACETAS EM COMPÓSITO

1. Limpe a preparação do dente com pasta de pedra-pomes, enxague e seque.
2. Efetue a prova das facetas em compósito nos dentes para uma adaptação adequada. Aplique a cor pretendida de **CHOICE 2** TRY-IN PASTE nas facetas e assente delicadamente sobre os dentes.
   NOTA: TRY-IN PASTE não fará presa e corresponderá à cor do cimento correspondente.
3. Após determinação da cor pretendida de **CHOICE 2**, remova as facetas e enxague o dente e a faceta com água. A faceta deve ser bem enxaguada com água (ou idealmente limpa por ultra-sons em água destilada ou etanol/álcool isopropílico durante 2-3 minutos e depois seca).
4. Crie retenções na superfície interna da faceta com jacto de areia, durante 1-2 segundos. Enxague e seque.

PREPARAÇÃO DE FACETAS EM ZIRCONIA E PROVA

1. Certifique-se que a faceta em zirconia foi devidamente jateada.
2. Efetue a prova das facetas jateadas nos dentes para uma adaptação adequada. Aplique a cor pretendida de **CHOICE 2** TRY-IN PASTE nas facetas e assente delicadamente sobre os dentes.
3. Limpe a faceta em zirconia com um agente de limpeza (tal como ZIRCLEAN).
4. Aplique um primer para zirconia na faceta (tal como Z-Prime Plus).

PREPARAÇÃO DO DENTE:

1. Limpe os dentes instrumentados com pasta de pedra-pomes. Enxague e seque.
2. Isole os dentes instrumentados (de preferência, dois de cada vez) com matriz metálica ou matriz de acetato (Mylar).
3. Faça o ataque ácido no esmalte e na dentina com UNI-ETCH® (32% de ácido fosfórico) durante 15 segundos. Enxague minuciosamente e remova o excesso de água, mas não desidrate; a preparação deve parecer visivelmente húmida.
4. Aplique o adesivo segundo as instruções do fabricante:
   UTILIZADORES DE ALL-BOND 3: Misture as Partes A e B, à razão de 1:1 e aplique 1-2 camadas consecutivas à preparação. Suavemente mas minuciosamente seque com a seringa de ar para evaporar o solvente. A superfície deve parecer brilhante; caso contrário, aplique uma camada adicional de ALL-BOND 3 e seque com a seringa de ar. Fotopolimerize durante 10 segundos.
   UTILIZADORES DE ALL-BOND UNIVERSAL: Aplique duas camadas separadas de ALL-BOND UNIVERSAL, esfregando a preparação com um micro-aplicador durante 10 a 15 segundos por camada. Não fotopolimerize entre camadas. Evapore o solvente em excesso secando minuciosamente com a seringa de ar durante pelo menos 10 segundos, não se deverá observar qualquer movimento visível do adesivo. A superfície deve apresentar um aspeto brilhante uniforme; caso contrário, aplique uma camada adicional de ALL-BOND UNIVERSAL e seque com a seringa de ar. Fotopolimerize durante 10 segundos.
5. Remova a matriz metálica ou matriz de acetato (mylar).

CIMENTAÇÃO:

1. Aplique uma camada muito fina de resina sem HEMA, por exemplo, PORCELAIN BONDING RESIN* na superfície interna da faceta E NÃO FOTOPOLIMERIZE.
2. Aplique uma quantidade generosa da cor selecionada do cimento para facetas **CHOICE 2** na superfície interna da faceta.
3. De par a par, coloque cuidadosamente uma faceta de cada vez e conduza ambas as facetas suavemente ao seu lugar aplicando uma pressão passiva.
4. Fotopolimerize cada uma das facetas durante 3-5 segundos para as fixar no lugar.
5. Remova o excesso de cimento.
6. Fotopolimerize cada uma das facetas durante 40 segundos em face palatina e 40 segundos em face vestibular.

HIGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilização de protetores de plástico para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.
ELIMINAÇÃO: Consulte as Normas Comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as Normas Comunitárias nacionais ou regionais relacionadas com os resíduos.
CONSERVAÇÃO: Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

* CHOICE e BIS-SILANE são marcas da BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL e UNI-ETCH são marcas registadas da BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT e PORCELAIN BONDING RESIN são fabricados pela BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

EC REP BISICO France
208, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92