Bisco

CE 0459

DUO-LINK UNIVERSAL™ WITH UNIVERSAL PRIMER™

Dual-Cured

Adhesive Cementation System

Instructions for Use

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-221R2
Rev. 11/17

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist.

DUO-LINK UNIVERSAL™ with UNIVERSAL PRIMER™
&
DUO-LINK UNIVERSAL with ACE® UNIVERSAL PRIMER

Adhesive Cementation System

GENERAL INFORMATION

The **DUO-LINK UNIVERSAL KIT** is an adhesive cementation system designed for final cementation of ALL indirect restorations. The combination of products that comprise the system is ideal for cementation of crowns, bridges (fixed prostheses), inlays, inlays, posts/dowels and cement retained implant restorations fabricated from metal, composite, porcelain, ceramic, zirconia, alumina, etc.

UNIVERSAL PRIMER is auto-polymerizing with a light-curing alternative, designed for the dentist who prefers not to light cure the adhesive layer during cementation. The proprietary formulation that allows the adhesive to be used in either self-etch or total-etch mode, based on the clinical situation and dentist preference.

DUO-LINK UNIVERSAL is a dual-curing, auto-mix resin cement available in two esthetic shades, Universal and Milky White. **DUO-LINK UNIVERSAL PRIMER** is a chemical formulation that allows the adhesive to be used in either self-etch or total-etch mode, based on the clinical situation and dentist preference.

PORCELAIN PRIMER® is known to enhance the wettability of glass substrates, providing better adaptation of cement, it also increases physical, mechanical and chemical bonding of resin cement to porcelain, and yields a greater resistance to water attack at the bonding interface.

The unique chemistry of Z-PRIME™+ Plus makes it a versatile primer for surface treatment of zirconia and alumina metal oxide ceramics as well as metals/alloys, composites and endodontic posts. Both Z-PRIME Plus and PORCELAIN PRIMER were specifically formulated to provide high bond strengths without requiring light-curing.

Indications for Use:
1. Cementation of Glass Ceramics/porcelain (silica-based) or Lithium Disilicate/Silicate Restorations
2. Cementation of Metal, Zirconia, Alumina, Composite and Restorations
3. Cementation of Posts/Dowels

Contraindication:
- Do not use **UNIVERSAL PRIMER** on patients who have a history of severe allergic reactions to methacrylate resins.

Warnings:
- **UNIVERSAL PRIMER**, Z-PRIME Plus and PORCELAIN PRIMER are highly flammable.
- Avoid splashing into the eyes. If any products contained in this kit come into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention.
- The phosphoric acid in the etchant is a severe eye and skin irritant. Injury may result if the etchant is allowed to remain on the skin or mucosa for extended periods of time. If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes.
- Contamination by saliva, blood, or water should be avoided during these procedures. When using dental adhesives, contamination will compromise dentin bonding and may result in unexpected post-operative sensitivity.
- A rubber dam is recommended for all indications where contamination may be possible.

Cautions:
- Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do not reuse.

Precautions:
- **UNIVERSAL PRIMER** is a dual-curable material. Use **UNIVERSAL PRIMER** immediately once it is dispensed in the mixing well. Prolonged exposure to air and light may lead to solvent evaporation and thickening of the adhesive.
- To avoid evaporation of **UNIVERSAL PRIMER**, keep container tightly closed.
- Z-PRIME Plus is a light sensitive material. Use Z-PRIME Plus immediately once it is dispensed in the mixing well or protect from ambient light.
- Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- If ZOE containing materials have been used on the tooth structure within 2-3 weeks, adequately clean the tooth surface with an abrasive prior to adhesive use.
- Working and setting times will be accelerated in the warm intraoral environment.
- To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe mixing tip should be left in place until the next application. If used intraorally, it should be wiped with disinfectant prior to storage.
- Do not use hydrogen peroxide, EDTA, or eugenol containing materials prior to the adhesive procedure as these materials may inhibit bonding.
- Safety data sheet available on request.

TECHNICAL INFORMATION

Working Time: Minimum 2 minutes at 22°C (71.6°F).
Setting Time: Maximum 3 minutes, 30 seconds at 37°C (98.6°F).
Working time and setting time may vary based on storage conditions, temperature, humidity, etc. Excess material is light-cured with a LED polymerization light for 2-3 seconds per quarter surface from each direction (i.e. facial, distal, disto-lingual, mesio-lingual), at a distance of approximately 0-10 mm.

INSTRUCTIONS FOR USE

Cementation of Glass Ceramics/porcelain (silica-based) or Lithium Disilicate/Silicate Restorations:

A. Restoration Preparation
1. Upon receipt of the sandblasted and HF acid etched restoration, brush on one coat of PORCELAIN PRIMER to the internal surface of the restoration and allow to dwell for 30 seconds. Dry with air syringe for 3-5 seconds.
2. After try-in, decontaminate the internal surface of the restoration (phosphoric acid or 2 minutes ultrasonic cleaning with ethanol will remove organic contaminants while leaving the PORCELAIN PRIMER intact). Rinse and air dry.

B. Tooth Preparation
1. Choose either the SELF-ETCHING TECHNIQUE or the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE below.
   - **SELF-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Use an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds, to remove excess water (do not desiccate).
   - **NOTE:** BISCO's HV™ ETCH may be used on cut or uncut enamel to increase mechanical retention. This etchant was designed for precise selective placement.
   - **TOTAL-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Etch enamel and dentin using an etchant for 15 seconds. Rinse thoroughly. Remove excess water by blotting the surface with an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds, leaving the preparation visibly moist.
2. If using the ACE UNIVERSAL PRIMER, follow the ACE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation of **ACE UNIVERSAL PRIMER**. If using bottles, dispense an equal number of drops of **UNIVERSAL PRIMER** Part A & B (1:1 ratio) into a clean mixing well. Replace the cap(s) promptly to avoid evaporation of solvent.
3. Using a brush, mix adhesive for 5 seconds.
4. Apply two separate coats of **UNIVERSAL PRIMER**, scrubbing the preparation with a microbrush for 10-15 seconds per coat. Do not light cure between coats.
5. Evaporate excess solvent by strongly air-drying with an air syringe for at least 10 seconds; there should be no visible movement of the adhesive. The surface should have a uniform glossy appearance; otherwise, apply an additional coat of **UNIVERSAL PRIMER** and repeat this step.
6. Continue with cementation.

C. Cementation

Cement Mixing Procedures:
1. Remove the syringe cap or mixing tip.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.
4. Pressing the plunger will mix and dispense **DUO-LINK UNIVERSAL**. (See "TECHNICAL INFORMATION" Section for Working and Setting Time information.)

Cementation Procedures:
1. Apply cement to the bondable surfaces of the restoration. For inlays, it may be easier to apply the cement directly to the tooth preparation.
2. Fully seat the restoration and gently remove the excess cement with a brush prior to spot curing the margins for 2-3 seconds per quarter surface (mesio-facial, disto-facial, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Optional: after excess cement has been removed each surface of the restoration may be cured for up to 40 seconds.

Cementation of Posts/Dowels:

Please follow the preparation instructions for use of the post to be used. The following procedure for cementation is recommended:

A. Treatment of Post/Dowel
1. Clean the post with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
2. Apply one to two coats of Z-PRIME Plus, uniformly wetting the entire post surface. Dry with an air syringe for 3-5 seconds. Z-PRIME Plus is recommended for bonding all metal, oxide-ceramic, and composite/fiber posts.

B. Preparation of Root Canals
1. Isolate the root canal from the root canal endodontically as usual.
2. Clean and irrigate. Rinse with water, dry with paper tips.
3. If using the SELF-ETCHING TECHNIQUE, proceed directly to step #4. If using the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE, etch the canal with phosphoric acid for 15 seconds. Rinse thoroughly and remove excess water with a brief burst of air and paper point(s) to remove any pooled water from the canal; proceed to step #4.
4. If using the ACE delivery system, follow the ACE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation of **ACE UNIVERSAL PRIMER**. If using bottles, dispense an equal number of drops of **UNIVERSAL PRIMER** Part A & B (1:1 ratio) into a clean mixing well. Replace the cap(s) promptly to avoid evaporation of solvent.
5. Using a brush, mix adhesive for 5 seconds.
6. Apply two separate coats of **UNIVERSAL PRIMER**, scrubbing the preparation with a microbrush for 10-15 seconds per coat. Do not light cure between coats.
7. Evaporate excess solvent by strongly air-drying with an air syringe for at least 10 seconds; there should be no visible movement of the adhesive. The surface should have a uniform glossy appearance; otherwise, apply an additional coat of **UNIVERSAL PRIMER** and repeat this step.
8. Continue with cementation.

C. Cementation

Cement Mixing Procedures:
1. Remove the syringe cap or mixing tip.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.
4. Pressing the plunger will mix and dispense **DUO-LINK UNIVERSAL**. (See "TECHNICAL INFORMATION" Section for Working and Setting Time information.)

Cementation Procedures:
1. Apply cement to the bondable surfaces of the restoration. For inlays, it may be easier to apply the cement directly to the tooth preparation.
2. Fully seat the restoration and gently remove the excess cement with a brush prior to spot curing the margins for 2-3 seconds per quarter surface (mesio-facial, disto-facial, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Optional: after excess cement has been removed each surface of the restoration may be cured for up to 40 seconds.

Cementation of Metal, Zirconia, Alumina, Composite and Restorations:

A. Restoration Preparation
1. Upon receipt of the sandblasted restoration, brush on one coat of Z-PRIME Plus to the internal surface of the restoration. Dry with air syringe for 3-5 seconds.
2. After try-in, decontaminate the internal surface of the restoration (phosphoric acid or 2 minute ultrasonic cleaning with ethanol will remove organic contaminants while leaving the Z-PRIME Plus intact). Rinse and air dry.

B. Tooth Preparation
1. Choose either the SELF-ETCHING TECHNIQUE or the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE below.
   - **SELF-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Use an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds, to remove excess water (do not desiccate).
   - **NOTE:** BISCO's SELECT HV ETCH may be used on cut or uncut enamel to increase mechanical retention. This etchant was designed for precise selective placement.
   - **TOTAL-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Etch enamel and dentin using an etchant for 15 seconds. Rinse thoroughly. Remove excess water by blotting the surface with an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds, leaving the preparation visibly moist.
2. If using the ACE UNIVERSAL PRIMER, follow the ACE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation of **ACE UNIVERSAL PRIMER**. If using bottles, dispense an equal number of drops of **UNIVERSAL PRIMER** Part A & B (1:1 ratio) into a clean mixing well. Replace the cap(s) promptly to avoid evaporation of solvent.
3. Using a brush, mix adhesive for 5 seconds.
4. Apply two separate coats of **UNIVERSAL PRIMER**, scrubbing the preparation with a microbrush for 10-15 seconds per coat. Do not light cure between coats.
5. Evaporate excess solvent by strongly air-drying with an air syringe for at least 10 seconds; there should be no visible movement of the adhesive. The surface should have a uniform glossy appearance; otherwise, apply an additional coat of **UNIVERSAL PRIMER** and repeat this step.
6. Continue with cementation.

C. Cementation

Cement Mixing Procedures:
1. Remove the syringe cap or mixing tip.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.
4. Pressing the plunger will mix and dispense **DUO-LINK UNIVERSAL**. (See "TECHNICAL INFORMATION" Section for Working and Setting Time information.)

Cementation Procedures:
1. Apply cement to the bondable surfaces of the restoration. For inlays, it may be easier to apply the cement directly to the tooth preparation.
2. Fully seat the restoration and gently remove the excess cement with a brush prior to spot curing the margins for 2-3 seconds per quarter surface (mesio-facial, disto-facial, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Optional: after excess cement has been removed each surface of the restoration may be cured for up to 40 seconds.

Cementation of Posts/Dowels:

Please follow the preparation instructions for use of the post to be used. The following procedure for cementation is recommended:

A. Treatment of Post/Dowel
1. Clean the post with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
2. Apply one to two coats of Z-PRIME Plus, uniformly wetting the entire post surface. Dry with an air syringe for 3-5 seconds. Z-PRIME Plus is recommended for bonding all metal, oxide-ceramic, and composite/fiber posts.

B. Preparation of Root Canals
1. Isolate the root canal from the root canal endodontically as usual.
2. Clean and irrigate. Rinse with water, dry with paper tips.
3. If using the SELF-ETCHING TECHNIQUE, proceed directly to step #4. If using the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE, etch the canal with phosphoric acid for 15 seconds. Rinse thoroughly and remove excess water with a brief burst of air and paper point(s) to remove any pooled water from the canal; proceed to step #4.

DE

DUO-LINK UNIVERSAL™ mit UNIVERSAL PRIMER™
und
DUO-LINK UNIVERSAL mit ACE® UNIVERSAL PRIMER

ADHÄSIVES ZEMENTIERUNGSSYSTEM

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das **DUO-LINK UNIVERSAL KIT** ist ein adhäsives Zementierungssystem für die abschließende Zementierung ALLER indirekten Restaurationen. Die Produktkombination sorgt für beste Haft und Haftbarkeit von Kronen, Brücken (festen Prothesen), Inlays, Onlays, Inlays, Stiften/Zapfen sowie zementierten Implantatrestaurationen aus Metall, Komposit, Porzellan, Keramik, Zirkonoxid, Aluminiumoxid usw.

Der **UNIVERSAL PRIMER** ist selbstpolymerisierend mit alternativer Lichthärtung, konzipiert für Zahnärzte, die es vorziehen, die adhäsive Schicht unter indirekten Restaurationen nicht lichtzuhärten. Die chemische Formel des **UNIVERSAL PRIMER** ermöglicht eine Verwendung im Selbstätz- oder Totalätz-Modus je nach klinischer Situation und Präferenz des Zahnarztes.

DUO-LINK UNIVERSAL ist ein dualhärtender Automisch-Kunsthartzzement, der in zwei ästhetischen Farbtönen, Universal und milchig weiß, erhältlich ist. **DUO-LINK UNIVERSAL** Zement bietet alle erwünschten Eigenschaften für die universelle Zementierung: gute Röntgenundurchlässigkeit, hohe mechanische Festigkeit, hohe Haftkraft, geringe Filmdicke und leicht Reinigung.

Der PORCELAIN PRIMER® (PORZELLAN-PRIMER®) ist bekannt dafür, die Benetzbarkeit von Glassubstraten zu erhöhen und somit für eine bessere Adaptation des Zements zu sorgen. Darüber hinaus erhöht er die physikalische, mechanische und chemische Haftung des Kunstharzzements an das Porzellan und bewirkt eine größere Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser im Bereich des Bondings.

Zu guter Letzt stellt die einzigartige chemische Zusammensetzung von Z-PRIME™+ Plus einen vielseitigen Primer für die Oberflächenbehandlung von Zirkonoxid- und Aluminiumoxid-Keramiken sowie Metallen/Legierungen, Kompositen und Wurzelstiften dar. Sowohl der Z-PRIME Plus als auch der PORCELAIN PRIMER wurden speziell für hohe Haftfestigkeit ohne Lichthärtung formuliert.

Indikationen:
1. Zementierung von Glaskeramik/Porzellan-Restaurationen (auf Silizumdioxidbasis) oder Lithiumdisilikat/Silikat-Restaurationen
2. Zementierung von Metall-, Zirkonoxid-, Aluminiumoxid- und Komposit-Restaurationen
3. Zementierung von Stiften/Zapfen

Kontraindikationen:
- **UNIVERSAL PRIMER** nicht bei Patienten mit schweren allergischen Reaktionen auf Methacrylat-Harze in der Anamnese anwenden.

Warnhinweise:
- **UNIVERSAL PRIMER**, Z-PRIME Plus und der PORCELAIN PRIMER sind hochentzündlich.
- Spritzer in die Augen vermeiden. Falls ein Produkt in diesem Kit in Kontakt mit den Augen kommt, mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Die im Ätzgel enthaltene Phosphorsäure reizt Augen und Haut stark. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn das Ätzgel längere Zeit auf Haut oder Schleimhaut einwirken kann. Bei versehentlichem Spritzer in die Augen sofort, mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Im Fall von Kontakt mit anderen Geweben sofort mehrere Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen.
- Bei diesen Verfahren sollte eine Kontamination durch Speichel, Blut oder Wasser vermieden werden. Bei der Verwendung von Dentalhaftvermittlern wird die Dentinhaftung durch Kontamination beeinträchtigt und dadurch die Haltbarkeit der Restauration u.U. verkürzt.
- Für alle Indikationen, bei denen eine Kontamination möglich ist, wird ein Kofferdam empfohlen.

Vorsicht:
- Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Benutztes oder kontaminiertes Zubehör ist zu entsorgen. Nicht erneut verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:
- **UNIVERSAL PRIMER** besteht aus dual-härtbarem Material. Den **UNIVERSAL PRIMER** unverzüglich verwenden, sobald er in die Anmischschale ausgetragen wurde. Eine längere Exposition gegenüber Luft und Licht kann dazu führen, dass das Lösemittel verdunstet und das Adhäsiv eindickt.
- Um ein Verdunsten des **UNIVERSAL PRIMER** zu vermeiden, den Behälter fest verschlossen halten.
- Z-PRIME Plus ist ein lichtempfindliches Material. Z-PRIME Plus unverzüglich verwenden, sobald es in die Anmischschale gegeben wurde, oder vor Lichteinwirkung schützen.
- Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate können Hautreizungen bei empfindlichen Personen auslösen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Seife und Wasser waschen.
- Falls in den vorangegangenen 2-3 Wochen ZOE-haltige Präparate auf die Zahnstruktur aufgetragen wurden, die Zahnoberfläche vor der Anwendung des Adhäsivs mit einem Schleifmittel hinreichend säubern.
- Verarbeitungs- und Aushärtungszeiten sind in der warmen Mundhöhle kürzer.
- Um eine Polymerisation oder Verstopfung zu vermeiden, sollte die Anmischspitze der Doppelspritze bis zur nächsten Applikation an Ort und Stelle verbleiben. Bei intraoraler Anwendung die Anmischspitze vor der Lagerung mit Desinfektionsmittel reinigen.
- Siehe Etiketten der einzelnen Komponenten für weitere Warnhinweise.
- Da verschiedene Keramikwerkstoffe eine unterschiedliche Oberflächenbehandlung erfordern (z.B. Ätzen oder Partikelstrahlen), jeweils im Labor durchgeführten Herstellerangaben zur richtigen Innenflächenbehandlung erfragen.
- Verwenden Sie kein Wasserstoffperoxid, Ethylendiamintetraessigsäure oder eugenolhaltigen Zement vor dem Adhäsiv-Verfahren, weil diese Stoffe die Haftung unterbinden können.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.Bisco.com.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verarbeitungszeit: Mindestens 2 Minuten bei 22 °C (71,6 °F).
Aushärtezeit: Höchstens 3 Minuten und 30 Sekunden bei 37 °C (98,6 °F).
Verarbeitungszeit und Aushärtezeit können je nach Lagerbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. variieren.
Überschüssiges Material wird mit einer LED-Polymerisationslampe 2-3 Sekunden lang pro Viertelfläche (mesiofacial, distofacial, distolingual, mesiolingual) im Abstand von etwa 0-10 mm lichtgehärtet.

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG

Zementierung von Glaskeramik/Porzellan-Restaurationen (auf Silizumdioxidbasis) oder Lithiumdisilikat/Silikat-Restaurationen:

A. Vorbereitung der Restauration
1. Nach Erhalt der sandgestrahlten Restauration und HF-Säure-geätzten Restauration, eine Schicht PORCELAIN PRIMER auf der Innenfläche der Restauration verpinseln und 30 Sekunden einwirken lassen. Mit einer Luftspritze 3-5 Sekunden lang trocknen.
2. Nach erfolgter Einprobe die Innenfläche der Restauration dekontaminieren (Phosphorsäure oder 2-minütige Ultraschallreinigung mit Ethanol entfernt organische Kontaminanten während der PORCELAIN PRIMER intakt bleibt). Abspülen und lufttrocknen.

B. Zahnvorbereitung
1. Entweder die SELBST-ÄTZENDE TECHNIK oder die TOTAL-ÄTZENDE TECHNIK wie nachstehend beschrieben auswählen.
   - **SELBST-ÄTZENDE TECHNIK:** Kavität präparieren. Gründlich mit einem Wasser-Sprühstrahl spülen. Ein saugfähiges Pellet oder einen Hochleistungssauger (HVE) 1 bis 2 Sekunden lang verwenden, um überschüssiges Wasser zu entfernen (nicht austrocknen).
   - **HINWEIS:** Bei beschliffenem oder unbeschliffenem Schmelz kann das SELECT HV™ ETCH von BISCO verwendet werden, um den mechanischen Halt zu erhöhen. Dieses Ätzmittel wurde für die präzise selektive Platzierung entwickelt.
   - **TOTAL-ÄTZENDE TECHNIK:** Kavität präparieren. Gründlich mit einem Wasser-Sprühstrahl spülen. Schmelz und Dentin mit einem Ätzmittel 15 Sekunden lang ätzen. Gründlich spülen. Überschüssiges Wasser durch Abtupfen der Oberfläche mit einem saugfähigen Pellet oder mittels 1- bis 2-sekündiger Anwendung eines Hochleistungssaugers (HVE) entfernen und die Präparation dabei sichtbar feucht lassen.
2. Bei Verwendung des ACE-Maschsystems die GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DEN ACE-DOSIERER zum Austragen des **ACE UNIVERSAL PRIMER** befolgen. Bei Verwendung von Flaschen dieselbe Anzahl Tropfen von Teil A und B des **UNIVERSAL PRIMER** (im Verhältnis 1:1) in eine saubere Anmischschale austragen. Die Flaschen umgehend wieder mit der jeweiligen Kappe verschließen, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden.
3. Mit einem Pinsel das Adhäsiv 5 Sekunden lang mischen.
4. Zwei separate Schichten **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und die Präparation mit einem Mikropinsel 10 bis 15 Sekunden lang pro Schicht verreiben. Zwischen den Schichten nicht lichthärten.
5. Durch mindestens 10 Sekunden langes, gründliches Lufttrocknen mit einer Luftspritze überschüssiges Lösemittel entfernen; es sollte keine Bewegung der Adhäsiv mehr sichtbar sein. Die Oberfläche sollte gleichmäßig glänzend aussehen; andernfalls eine zusätzliche Schicht **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und diesen Schritt wiederholen.
6. Mit der Zementierung beginnen.

C. Zementierung

Verfahren zum Anmischen des Zements:
1. Die Spritzenkappe bzw. Anmischspitze entfernen.
2. Eine kleine Menge des Materials auf einen Anmischblock dispensieren, um Blasen in den beiden Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.
3. Eine Anmischspitze durch Ausrichtung des Keils mit der Kerbnut an der Doppelspritze befestigen. Dann den braunen Verschlussmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.
4. Durch Drücken des Kolbens wird **DUO-LINK UNIVERSAL** angemischt und ausgetragen. (Siehe Abschnitt „TECHNISCHE INFORMATIONEN" für Informationen zu Verarbeitungs- und Aushärtezeiten.)

Zementierungsverfahren:
1. Zement auf die haftungsfähigen Oberflächen der Restauration aufgeben. Bei Inlays ist es ggf. einfacher, den Zement direkt auf das Zahnpräparat aufzutragen.
2. Die Restauration vollständig aufsetzen und überschüssigen Zement vorsichtig mit einem Pinsel entfernen, bevor die Punktaushärtung der Ränder für 2 bis 3 Sekunden pro Viertelfläche (mesiofacial, distofacial, distolingual, mesiolingual) erfolgt.
3. Optional: Nach Entfernung des überschüssigen Zements kann jede Oberfläche bis zu 40 Sekunden gehärtet werden.

Zementierung von Stiften/Zapfen:

Bitte beachte die Präparationsanweisungen für den verwendeten Stift beigefügte Präparationsanweisung. Für die Zementierung wird das folgende Verfahren empfohlen:

A. Behandlung des Stifts/Zapfens
1. Den Stift mit Alkohol säubern und mit wasser- und ölfreier Luft trocknen.
2. Ein bis zwei Schichten Z-PRIME Plus auftragen und dabei die gesamte Oberfläche des Stifts gleichmäßig benetzen. 3-5 Sekunden lang mit einer Luftspritze trocknen. Z-PRIME Plus wird für die Haftvermittlung aller Metall-, Oxidkeramik- und Komposit-Faserstifte empfohlen.

B. Wurzelkanalpräparation
1. Den Bereich isolieren und den Wurzelkanal wie üblich endodontisch behandeln.
2. Reinigen und bewässern. Mit Wasser spülen und mit Papierspitzen trocknen.
3. Bei Verwendung der SELBST-ÄTZENDEN TECHNIK direkt zu Schritt 4 übergehen. Bei Verwendung der TOTAL-ÄTZENDEN TECHNIK den Kanal mit Phosphorsäure 15 Sekunden lang verätzen. Gründlich spülen und überschüssiges Wasser mit einem trockenen Luftstrahl und Papierspitze(n) entfernen; mit Schritt 4 fortfahren.
4. Bei Gebrauch des ACE-Maschsystems die GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DEN ACE-DOSIERER zum Austragen des **ACE UNIVERSAL PRIMER** verwenden. Bei Verwendung von Flaschen dieselbe Anzahl Tropfen von Teil A und B des **UNIVERSAL PRIMER** (im Verhältnis 1:1) in eine saubere Anmischschale austragen. Die Flaschen umgehend wieder mit der jeweiligen Kappe verschließen, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden.
5. Mit einem Pinsel das Adhäsiv 5 Sekunden lang mischen.
6. Zwei separate Schichten **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und die Präparation mit einem Mikropinsel 10 bis 15 Sekunden lang pro Schicht verreiben. Zwischen den Schichten nicht lichthärten.
7. Durch mindestens 10 Sekunden langes, gründliches Lufttrocknen mit einer Luftspritze überschüssiges Lösemittel entfernen; es sollte keine Bewegung der Adhäsiv mehr sichtbar sein. Die Oberfläche sollte gleichmäßig glänzend aussehen; andernfalls eine zusätzliche Schicht **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und diesen Schritt wiederholen.
8. Mit der Zementierung beginnen.

C. Zementierung

Verfahren zum Anmischen des Zements:
1. Die Spritzenkappe bzw. Anmischspitze entfernen.
2. Eine kleine Menge des Materials auf einen Anmischblock dispensieren, um Blasen in den beiden Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.
3. Eine Anmischspitze durch Ausrichtung des Keils mit der Kerbnut an der Doppelspritze befestigen. Dann den braunen Verschlussmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.
4. Durch Drücken des Kolbens wird **DUO-LINK UNIVERSAL** angemischt und ausgetragen. (Siehe Abschnitt „TECHNISCHE INFORMATIONEN" für Informationen zu Verarbeitungs- und Aushärtezeiten.)

Zementierungsverfahren:
1. Zement auf die haftungsfähigen Oberflächen der Restauration aufgeben. Bei Inlays ist es ggf. einfacher, den Zement direkt auf das Zahnpräparat aufzutragen.
2. Die Restauration vollständig aufsetzen und überschüssigen Zement vorsichtig mit einem Pinsel entfernen, bevor die Punktaushärtung der Ränder für 2 bis 3 Sekunden pro Viertelfläche (mesiofacial, distofacial, distolingual, mesiolingual) erfolgt.
3. Optional: Nach der Entfernung des überschüssigen Zements kann jede Oberfläche der Restauration bis zu 40 Sekunden lang ausgehärtet werden.

Zementierung von Metall-, Zirkonoxid-, Aluminiumoxid- und Komposit-Restaurationen:

A. Vorbereitung der Restauration
1. Nach Erhalt der sandgestrahlten Restauration, eine Schicht Z-PRIME Plus auf die Innenfläche der Restauration aufpinseln. Mit einer Luftspritze 3-5 Sekunden lang trocknen.
2. Nach erfolgter Einprobe die Innenfläche der Restauration dekontaminieren (Phosphorsäure oder 2-minütige Ultraschallreinigung mit Ethanol entfernt organische Kontaminanten während der Z-PRIME Plus intakt bleibt). Abspülen und lufttrocknen.

B. Zahnvorbereitung
1. Entweder die SELBST-ÄTZENDE TECHNIK oder die TOTAL-ÄTZENDE TECHNIK wie nachstehend beschrieben auswählen.
   - **SELBST-ÄTZENDE TECHNIK:** Kavität präparieren. Gründlich mit einem Wasser-Sprühstrahl spülen. Ein saugfähiges Pellet oder einen Hochleistungssauger (HVE) 1 bis 2 Sekunden lang verwenden, um überschüssiges Wasser zu entfernen (nicht austrocknen).
   - **HINWEIS:** Bei beschliffenem oder unbeschliffenem Schmelz kann das SELECT HV ETCH von BISCO verwendet werden, um den mechanischen Halt zu erhöhen. Dieses Ätzmittel wurde für die präzise selektive Platzierung entwickelt.
   - **TOTAL-ÄTZENDE TECHNIK:** Kavität präparieren. Gründlich mit einem Wasser-Sprühstrahl spülen. Schmelz und Dentin mit einem Ätzmittel 15 Sekunden lang ätzen. Gründlich spülen. Überschüssiges Wasser durch Abtupfen der Oberfläche mit einem saugfähigen Pellet oder mittels 1- bis 2-sekündiger Anwendung eines Hochleistungssaugers (HVE) entfernen und die Präparation dabei sichtbar feucht lassen.
2. Bei Verwendung des ACE-Maschsystems die GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DEN ACE-DOSIERER zum Austragen des **ACE UNIVERSAL PRIMER** befolgen. Bei Verwendung von Flaschen dieselbe Anzahl Tropfen von Teil A und B des **UNIVERSAL PRIMER** (im Verhältnis 1:1) in eine saubere Anmischschale austragen. Die Flaschen umgehend wieder mit der jeweiligen Kappe verschließen, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden.
3. Mit einem Pinsel das Adhäsiv 5 Sekunden lang mischen.
4. Zwei separate Schichten **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und die Präparation mit einem Mikropinsel 10 bis 15 Sekunden lang pro Schicht verreiben. Zwischen den Schichten nicht lichthärten.
5. Durch mindestens 10 Sekunden langes, gründliches Lufttrocknen mit einer Luftspritze überschüssiges Lösemittel entfernen; es sollte keine Bewegung der Adhäsiv mehr sichtbar sein. Die Oberfläche sollte gleichmäßig glänzend aussehen; andernfalls eine zusätzliche Schicht **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und diesen Schritt wiederholen.
6. Mit der Zementierung beginnen.

C. Zementierung

Verfahren zum Anmischen des Zements:
1. Die Spritzenkappe bzw. Anmischspitze entfernen.
2. Eine kleine Menge des Materials auf einen Anmischblock dispensieren, um Blasen in den beiden Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.
3. Eine Anmischspitze durch Ausrichtung des Keils mit der Kerbnut an der Doppelspritze befestigen. Dann den braunen Verschlussmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.
4. Durch Drücken des Kolbens wird **DUO-LINK UNIVERSAL** angemischt und ausgetragen. (Siehe Abschnitt „TECHNISCHE INFORMATIONEN" für Informationen zu Verarbeitungs- und Aushärtezeiten.)

Zementierungsverfahren:
1. Zement auf die haftungsfähigen Oberflächen der Restauration aufgeben. Bei Inlays ist es ggf. einfacher, den Zement direkt auf das Zahnpräparat aufzutragen.
2. Die Restauration vollständig aufsetzen und überschüssigen Zement vorsichtig mit einem Pinsel entfernen, bevor die Punktaushärtung der Ränder für 2 bis 3 Sekunden pro Viertelfläche (mesiofacial, distofacial, distolingual, mesiolingual) erfolgt.
3. Optional: Nach der Entfernung des überschüssigen Zements kann jede Oberfläche der Restauration bis zu 40 Sekunden lang ausgehärtet werden.

Zementierung von Stiften/Zapfen:

Bitte beachte die Präparationsanweisungen für den verwendeten Stift beigefügte Präparationsanweisung. Für die Zementierung wird das folgende Verfahren empfohlen:

A. Behandlung des Stifts/Zapfens
1. Den Stift mit Alkohol säubern und mit wasser- und ölfreier Luft trocknen.
2. Ein bis zwei Schichten Z-PRIME Plus auftragen und dabei die gesamte Oberfläche des Stifts gleichmäßig benetzen. 3-5 Sekunden lang mit einer Luftspritze trocknen. Z-PRIME Plus wird für die Haftvermittlung aller Metall-, Oxidkeramik- und Komposit-Faserstifte empfohlen.

B. Wurzelkanalpräparation
1. Den Bereich isolieren und den Wurzelkanal wie üblich endodontisch behandeln.
2. Reinigen und bewässern. Mit Wasser spülen und mit Papierspitzen trocknen.
3. Bei Verwendung der SELBST-ÄTZENDEN TECHNIK direkt zu Schritt 4 übergehen. Bei Verwendung der TOTAL-ÄTZENDEN TECHNIK den Kanal mit Phosphorsäure 15 Sekunden lang verätzen. Gründlich spülen und überschüssiges Wasser mit einem trockenen Luftstrahl und Papierspitze(n) entfernen; mit Schritt 4 fortfahren.
4. Bei Gebrauch des ACE-Maschsystems die GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DEN ACE-DOSIERER zum Austragen des **ACE UNIVERSAL PRIMER** verwenden. Bei Verwendung von Flaschen dieselbe Anzahl Tropfen von Teil A und B des **UNIVERSAL PRIMER** (im Verhältnis 1:1) in eine saubere Anmischschale austragen. Die Flaschen umgehend wieder mit der jeweiligen Kappe verschließen, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden.
5. Mit einem Pinsel das Adhäsiv 5 Sekunden lang mischen.
6. Zwei separate Schichten **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und die Präparation mit einem Mikropinsel 10 bis 15 Sekunden lang pro Schicht verreiben. Zwischen den Schichten nicht lichthärten.
7. Durch mindestens 10 Sekunden langes, gründliches Lufttrocknen mit einer Luftspritze überschüssiges Lösemittel entfernen; es sollte keine Bewegung der Ad

BEMERK: BISCO's SELECT HV™ ETCH kan anvendes på præpareret eller uprapareret emalje for at øge den mekaniske retention. Dette anmodelet er udviklet til præcis, selektiv applicering.

- **TOTALÆTSENDE TEKNIK:** Præparer kaviteten. Skyl omhyggeligt med vandspray. Æts emaljen og dentinen med et astmiddel i 15 sekunder. Skyl grundigt. Fjern overskydende vand ved at dugge overfladen med en absorberende pellet eller anvend et kraftigt sug i 1-2 sekunder. Efterlad kaviteten synligt fugtig.
2. Ved anvendelse af ACE systemet følges BRUGSANVISNINGEN FOR ACE DISPENSEREN ved dosering af **ACE UNIVERSAL PRIMER**. Ved anvendelse af flasker doseres det samme antal dråber **UNIVERSAL PRIMER** A og B (i forholdet 1:1) i en ren blandeskål. Sæt hatten på flasken med det samme for at undgå fordampning af opløsningsmidlet.
3. Brug en microbrush til at blande adhæsivet i 5 sekunder.
4. Påfør to separate lag **UNIVERSAL PRIMER** og skrub præparerningen med en mikrobørste i 10 til15 sekunder per lag. Ikke lyshærd mellem lagene.
5. Lav overfladen og fjernelse af overskydende primer grundigt lufttørring med en luftspryde i mindst 10 sekunder. Det skal ikke være synlig bevægelse i adhesivmaterialet. Overfladen skal være jævn og glinsende, ellers påfør et yderligere lag med **UNIVERSAL PRIMER**, og gentag dette trin.
6. Fortsæt med sementering.

C. Sementering

Procedurer for sementblanding:

1. Fjern sprøjtekviddet eller blandespidsen.
2. Tryk på en liten mengde materiale på et blandebrett for å eliminere eventuelle hulrom i karmene i dobbeltsprøyten.
3. Fest en blandespids på dobbelsprøyten ved å stille klem på linje med klevelen. Drei deretter den brune låsmekanismen med urviseren.
4. Tryklyng på stempelet vil blande og presse ut **DUO-LINK UNIVERSAL**. (Se seksjonen "TEKNISKE OPPLYSNINGER" om arbeids- og herdingstider.)

Prosedyrer for sementering:

1. Påfør sement på restaurasjonens bondingoverflater. For inlay kan det være enklere å påføre sement direkte på den klargjorte tannen.
2. Sett restaurasjonen helt på plass og fjern sementen overflødig sement med en bomullspellet. Bruk en absorberende pellet eller tråd for å fjerne sementen fra interproksimale områder.
3. Påfør et glyserinbasert beskyttende belegg eller fernisk for å beskytte sementen mot kontakt med væske.
4. Etter at sementen er herdet, fjern det beskyttende belegget og rengjør restaurasjonen hvis det er nødvendig.

Sementering av metall, zirkonia, alumina, zirkonia/alumina og restaurasjoner:

Følg de samme trinnene som for sementering av porselen, men bruk en grønn eller blå diamantslipestein for å forberede overflaten.

Cementación Restauraciones de Metal, Zirconia, Alumina o Composites:

A. Preparación de la Restauración

1. Aplique una limpieza de oclusión limpia con jacto de arena, piedra pómez y lavado de la restauración. Seque con una serringa de air durante 3 a 5 segundos.
2. Aplique una limpieza de oclusión limpia con jacto de arena, piedra pómez y lavado de la restauración. Seque con una serringa de air durante 3 a 5 segundos.

B. Preparación del Diente

1. Escriba a TECNICA DE AUTO-ACONDICIONAMIENTO o a TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO TOTAL abaixo.
   - **TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMIENTO:** Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Utilize um pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos para remover a água em excesso (não desidrate).
   - **NOTA:** O ACONDICIONADOR SELECT HV™ ETCH, da BISCO pode ser utilizado em esmalte instrumentado ou não instrumentado para aumentar a retenção mecânica. Este acondicionador foi concebido para uma colocação seletiva precisa.
   - **TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL:** Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Proceda ao acondicionamento do esmalte e da dentina utilizando umacondicionador ácido durante15 segundos. Enxague minuciosamente. Remova a água em excesso com pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos, deixando a preparação visivelmente húmida.
3. Bland adhesivet i 5 sekunder med en microbrush.
4. Bruk en sekvensiell påføring av to separate lag av **UNIVERSAL PRIMER** i kanalen. Ikke lyshærd mellom lagene.
5. Fjern overflødig materialeansamling med pappirspeller og lett oppsuging. Lufttørk grundig.
   MERK: Tynnest papirspissene er viktig for å unngå at materialansamling slik at det ikke fremdringfor det fullstendig fester av posten.
6. Fortsett med sementering.

C. Sementering

Prosedyrer for sementblanding:

1. Fjern sprøytekvisket eller blandespissen.
2. Trykk ut en liten mengde materiale på et blandebrett for å eliminere eventuelle hulrom i karmene i dobbeltsprøyten.
3. Fest en blandespiss på dobbelsprøyten ved å stille klem på linje med klevelen. Drei deretter den brune låsmekanismen med urviseren.
4. Trykking på stempelet vil blande og presse ut **DUO-LINK UNIVERSAL**. (Se seksjonen "TEKNISKE OPPLYSNINGER" om arbeids- og herdingstider.)

Prosedyrer for sementering:

1. Påfør sement på restaurasjonens bondingoverflater. For inlays kan det være enklere å påføre sement direkte på den klargjorte tannen.
2. Sett restaurasjonen helt på plass og fjern sementen overflødig sement med en bomullspellet. Bruk en absorberende pellet eller tråd for å fjerne sementen fra interproksimale områder.
3. Påfør et glyserinbasert beskyttende belegg eller fernisk for å beskytte sementen mot kontakt med væske.
4. Etter at sementen er herdet, fjern det beskyttende belegget og rengjør restaurasjonen hvis det er nødvendig.

Sementering av metall, zirkonia, alumina, zirkonia/alumina og restaurasjoner:

Følg de samme trinnene som for sementering av porselen, men bruk en grønn eller blå diamantslipestein for å forberede overflaten.

Cementação Restaurações de Metal, Zircónia, Alumina e Compósitos:

A. Preparação da Restauração

1. Escriba a TECNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO ou a TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL abaixo.
   - **TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO:** Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Utilize um pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos para remover a água em excesso (não desidrate).
   - **NOTA:** O ACONDICIONADOR SELECT HV™ ETCH da BISCO pode ser utilizado em esmalte instrumentado ou não instrumentado para aumentar a retenção mecânica. Este acondicionador foi concebido para uma colocação seletiva precisa.
   - **TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL:** Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Proceda ao acondicionamento do esmalte e da dentina utilizando umacondicionador ácido durante15 segundos. Enxague minuciosamente. Remova a água em excesso com pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos, deixando a preparação visivelmente húmida.
3. Bland adhesivet i 5 sekunder med en microbrush.
4. Påfør to separate lag med **UNIVERSAL PRIMER** og skrubb prepareringen med en mikrobørste i 10 til15 sekunder per lag. Ikke lyshærd mellom lagene.
5. Luftherd materialet grundig med en luftspryde i minst 10 sekunder. Det skal ikke være synlig bevegelse i adhesivmaterialet. Overflaten skal være jevn og glinsende, ellers påfør et ytterligere lag med **UNIVERSAL PRIMER**, og gjenta dette trinnet.
6. Fortsett med sementering.

C. Sementering

Prosedyrer for sementblanding:

1. Fjern sprøytekvisket eller blandespissen.
2. Trykk ut en liten mengde materiale på et blandebrett for å eliminere eventuelle hulrom i karmene i dobbeltsprøyten.
3. Fest en blandespiss på dobbelsprøyten ved å stille klem på linje med klevelen. Drei deretter den brune låsmekanismen med urviseren.
4. Trykking på stempelet vil blande og presse ut **DUO-LINK UNIVERSAL**. (Se seksjonen "TEKNISKE OPPLYSNINGER" om arbeids- og herdingstider.)

Prosedyrer for sementering:

1. Påfør sement på restaurasjonens bondingoverflater. For inlays kan det være enklere å påføre sement direkte på den klargjorte tannen.
2. Sett restaurasjonen helt på plass og fjern sementen overflødig sement med en bomullspellet. Bruk en absorberende pellet eller tråd for å fjerne sementen fra interproksimale områder.
3. Påfør et glyserinbasert beskyttende belegg eller fernisk for å beskytte sementen mot kontakt med væske.
4. Etter at sementen er herdet, fjern det beskyttende belegget og rengjør restaurasjonen hvis det er nødvendig.

Cementación Restauraciones de Metal, Zirconia, Alumina o Composites:

A. Preparación de la Restauración

1. Escriba a TECNICA DE AUTO-ACONDICIONAMIENTO o a TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO TOTAL abaixo.
   - **TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMIENTO:** Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Utilize um pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos para remover a água em excesso (não desidrate).
   - **NOTA:** O ACONDICIONADOR SELECT HV™ ETCH da BISCO pode ser utilizado em esmalte instrumentado ou não instrumentado para aumentar a retenção mecânica. Este acondicionador foi concebido para uma colocação seletiva precisa.
   - **TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL:** Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Proceda ao acondicionamento do esmalte e da dentina utilizando umacondicionador ácido durante15 segundos. Enxague minuciosamente. Remova a água em excesso com pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos, deixando a preparação visivelmente húmida.
3. Bland adhesivet i 5 sekunder med en microbrush.
4. Påfør to separate lag med **UNIVERSAL PRIMER** og skrubb prepareringen med en mikrobørste i 10 til15 sekunder per lag. Ikke lyshærd mellom lagene.
5. La overflaten og fjernelse av overskydende primer grundig luftherding med en luftspryde i minst 10 sekunder. Det skal ikke være synlig bevegelse i adhesivmaterialet. Overflaten skal være jevn og glinsende, ellers påfør et ytterligere lag med **UNIVERSAL PRIMER**, og gjenta dette trinnet.
6. Fortsett med sementering.

C. Sementering

Prosedyrer for sementblanding:

1. Fjern sprøytekvisket eller blandespissen.
2. Trykk ut en liten mengde materiale på et blandebrett for å eliminere eventuelle hulrom i karmene i dobbeltsprøyten.
3. Fest en blandespiss på dobbelsprøyten ved å stille klem på linje med klevelen. Drei deretter den brune låsmekanismen med urviseren.
4. Trykking på stempelet vil blande og presse ut **DUO-LINK UNIVERSAL**. (Se seksjonen "TEKNISKE OPPLYSNINGER" om arbeids- og herdingstider.)

Prosedyrer for sementering:

1. Påfør sement på restaurasjonens bondingoverflater. For inlays kan det være enklere å påføre sement direkte på den klargjorte tannen.
2. Sett restaurasjonen helt på plass og fjern sementen overflødig sement med en bomullspellet. Bruk en absorberende pellet eller tråd for å fjerne sementen fra interproksimale områder.
3. Påfør et glyserinbasert beskyttende belegg eller fernisk for å beskytte sementen mot kontakt med væske.
4. Etter at sementen er herdet, fjern det beskyttende belegget og rengjør restaurasjonen hvis det er nødvendig.

Cementação Restaurações de Metal, Zircónia, Alumina e Compósitos:

A. Preparação da Restauração

1. Escriba a TECNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO ou a TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL abaixo.
   - **TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO:** Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Utilize um pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos para remover a água em excesso (não desidrate).
   - **NOTA:** O ACONDICIONADOR SELECT HV™ ETCH da BISCO pode ser utilizado em esmalte instrumentado ou não instrumentado para aumentar a retenção mecânica. Este acondicionador foi concebido para uma colocação seletiva precisa.
   - **TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL:** Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Proceda ao acondicionamento do esmalte e da dentina utilizando umacondicionador ácido durante15 segundos. Enxague minuciosamente. Remova a água em excesso com pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos, deixando a preparação visivelmente húmida.
3. Bland adhesivet i 5 sekunder med en microbrush.
4. Påfør to separate lag med **UNIVERSAL PRIMER** og skrubb prepareringen med en mikrobørste i 10 til15 sekunder per lag. Ikke lyshærd mellom lagene.
5. La overflaten og fjernelse av overskydende primer grundig luftherding